



# Induline SW-900

Водная пропитка для защиты от гнили и синевы


Цвет	Доступные позиции				
		Кол-во на палете	96	22	4
	Единица упаковки	5 l	20 l	120 l	1000 l
	Тип упаковки	Ведро жест.	Ведро жест.	Бочка пласт.	Контейнер пласт.
	Код упаковки	05	20	68	61
	Арт. №				
farblos	3776	■	■	■	■

## Расход

80 - 90 мл/м<sup>2</sup> на один рабочий проход



## Область применения



- Древесина вне помещений, не имеющая контакта с грунтом
- Хвойная и лиственная древесина
- Деревянные элементы с постоянным сохранением линейных размеров (например, окна и двери)
- Деревянные элементы с ограниченным сохранением линейных размеров (например, оконные ставни, профилированные материалы, садовые дома)
- Деревянные элементы без сохранения линейных размеров (например, изгороди, фахверк, навесы для автомобиля, деревянная обшивка)
- Промышленное применение средств для защиты древесины должно быть должным образом задокументировано / предварительно согласовано с заказчиком до момента продажи. Несоблюдение данной рекомендации может привести к возникновению противоречий с требованиями местного законодательства, нормативными предписаниями или системами сертификации, действующими на территории определенного государства или регулирующими определенный вид заказов
- Для профессионального применения

## Свойства



- Защита от гнили и синевы
- Обеспечивает защиту от влаги, в т.ч. на торцевых поверхностях
- В сочетании с цветными грунтовками снижает образование пятен
- Поднимает ворс и облегчает его удаление при первичной шлифовке

**Технические параметры продукта**

Плотность (20 °C)	~ 1,008 г/см <sup>3</sup>
Вязкость (20 °C)	время стекания ~ 22-24 сек в вискозиметре ISO 3 мм
Связующее вещество	льняное масло
Запах	характерный
Консервирующее вещество	IPBC (3-Jod-2-propinylbutylcarbamate)

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

**Возможные системные продукты**

- [Induline GW-360 \(3201\)](#)
- [Induline GW-208\\* \(3478\)](#)
- [Induline GW-201 \(2491\)](#)
- [Induline ZW-400 \(3900\)](#)
- [Induline ZW-425 \(7918\)](#)

**Подготовка к выполнению работ****■ Требования к обрабатываемой поверхности**

Деревянные элементы с постоянным сохранением линейных размеров: влажность древесины 11-15 %

Деревянные элементы с ограниченным сохранением и без сохранения линейных размеров: влажность древесины макс. 18 %

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, свободной от пыли, загрязнений, жиров и восков.

**Порядок применения**

Тщательно перемешивать материал перед применением, а также во время нанесения и после перерывов в работе.

Для специализированных предприятий: нанесение кистью, окунанием, обливом; нанесение распылением только в закрытых установках.

После высыхания нанести последующее лакокрасочное покрытие.

Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

**Указания по применению**

Совместимость с обрабатываемой поверхностью, адгезию и цвет покрытия проверить путем пробного нанесения на образец поверхности.

На Асооа, дубе и каштане оптимальное стекание достигается при уровне pH 9,0 – 9,5, это соответствует добавлению 0,3 – 0,5 % добавки VP 20829 (0366).

При повышении вязкости (например, в результате испарения) необходимо выровнять ее водой (заданная вязкость: ~ 45 сек в вискозиметре DIN 2 мм или ~ 21 сек в вискозиметре ISO 3 мм)

При вспенивании материала в обливочной установке рекомендуется добавить пеногаситель степени 2 VP 9325 (3231) в количестве 0,2 – 1,0 %.

Специальные рекомендации по обработке окон и входных дверей из различных пород древесины можно найти на сайте [www.remmers.de](http://www.remmers.de)

Соблюдать инструкции „Pflege & Wartung von Tauchbecken und Flutanlagen“ ("Уход и обслуживание емкостей для окунания и обливочных установок") и „Hinweise zur Betriebshygiene“ ("Указания по производственной гигиене").



#### ■ Высыхание

Последующая обработка: ~ 4 часа  
(при 23 °С и относительной влажности воздуха 50 %)

Последующая обработка после ускоренной сушки: ~ 90 минут  
(стекание 20 минут/ сушка 50 минут (при 35 – 40 °С)/ охлаждение 20 минут)  
Низкие температуры, малый воздухообмен и высокая влажность воздуха замедляют высыхание.

#### ■ Разбавление

При повышении вязкости (например, в результате испарения) необходимо выровнять ее водой.

#### Рабочий инструмент / очистка



Кисть, емкость для окунания, обливочная установка, распылительная установка.

Рабочий инструмент очистить водой или средством Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat сразу после использования.

Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

#### Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от прямого солнечного света и замерзания, хорошо проветриваемом месте, не доступном для детей.

Не курить в месте хранения.

Не хранить и не осуществлять транспортировку при температуре ниже 5 °С.

#### Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

#### Меры по оказанию первой помощи

##### При вдыхании:

обеспечить доступ свежего воздуха, при необходимости сделать искусственное дыхание, согреть пострадавшего. При сохранении жалоб проконсультироваться с врачом. При потере сознания размещение и транспортировка пострадавшего в стабильном положении на боку.

##### При попадании на кожу:

сразу смыть водой с мылом и хорошо ополоснуть. При длительном раздражении на коже обратиться к врачу.

##### При попадании в глаза:

промыть глаза с приоткрытыми веками проточной водой в течение нескольких минут. При сохранении жалоб проконсультироваться с врачом.

##### При проглатывании:

прополоскать рот и запить большим количеством воды. Оказать пострадавшему врачебную помощь.

КОД GIS

HSW10



## Указания по утилизации

Большие остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от продуктов питания. Не допускать попадания в канализацию.

Код отходов 030202

## Постановление о биоцидных продуктах

**Действующие вещества:**

100 г средства содержат 0,8 г Propiconazol и 0,8 г Iodpropinyl-Butylcarbamat

**№ допуска:**

DE-2012-MA-08-00003

AT/2012/Z/00058-01/8

CH-2012-0038

PL/2012/0048/A/MR

**Инструкции по применению биоцидных продуктов:**

BP 1082 – Bekämpfender Holzschutz – Grundmaßnahmen

BP 2081 – Holzschutzmittel: Streichen, Rollen, Spachteln und Wischen

BP 2083 – Anwendung von Holzschutzmitteln in offenen Anlagen

BP 2084 – Anwendung von Holzschutzmitteln in geschlossenen Anlagen

Защитные средства для древесины содержат биоцидные вещества для защиты древесины от вредителей. Во избежание рисков для человека и окружающей среды применять их строго в соответствии с руководством по применению и только в допустимых областях применения. Не контактировать со средством без необходимости. Применение не по назначению может нанести вред здоровью и окружающей среде.

Вскрывать и применять с осторожностью.

Во время работ не принимать пищу и напитки, не курить.

При нанесении в мастерской (промышленное применение) обеспечить хорошую вентиляцию.

При покраске окон и входных дверей обеспечить хорошую вентиляцию помещения; держать открытыми все доступные окна и двери (сквозное проветривание, воздухообмен не менее 5 ч); сократить до минимума пребывание на месте проведения работ.

Перед паузами и по окончании работ мыть руки.

Не применять на древесине, которая по своему назначению может контактировать с продуктами питания и кормами

Не допускать попадания средства и его остатков в грунтовые воды, почву и канализацию.

Не наносить продукт и не применять обработанную продуктом древесину в непосредственной близости от водоемов, поскольку это может оказать негативное влияние на водную экосистему.

Выполнять нанесение на непроницаемой поверхности, при необходимости укрыть рабочее пространство (пленкой / брезентом). Обработанные деревянные элементы хранить до полного высыхания на твердой непроницаемой поверхности. Возможные стекающие излишки продукта собрать для повторного использования или утилизации.

Защищать окружающую среду (почву, водоемы, растения и т.п.) от попадания брызг продукта.

Не применять продукт для обработки деревянных поверхностей в бытовых помещениях; исключение составляют внутренние поверхности окон и дверей.



После высыхания покрытия на древесину, предназначенную для участков с прямым атмосферным воздействием, необходимо нанести финишное полупрозрачное (лазурь) или кроющее покрытие (согласно требованиям EN 927-2). Финишное покрытие необходимо постоянно поддерживать в хорошем состоянии.

Приведенные выше указания должны быть приобщены в виде особой информации к сопроводительным документам на обработанную соответствующим образом древесину.

Дополнительная информация приведена в "Инструкции по обращению с защитными средствами для древесины" ("Merkblatt für den Umgang mit Holzschutzmitteln")

Промышленного объединения Deutsche Bauchemie e.V.

Декларация в соответствии с VdL-RL 01 (2013)

Группа продуктов: грунтовочные лакокрасочные материалы

Компоненты: льняное масло, вода, простые эфиры гликолей, пеногаситель, СМІТ/МІТ (Chlormethylisothiazolinon/Methylisothiazolinon)(3:1), ІРВС (3-Jod-2-propinylbutylcarbamат), Propiconazol.

Информация для аллергиков по тел. в Германии +49 (0) 5432/83-138

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.